

Amétropie sphérique lentilles souples à renouvellement traditionnel

Lentille	Page	Laboratoire	Hydrophilie (%)	Groupe FDA	Dk/e _c	Puissances													Épaisseur (mm) (- 3,00 d)	Ø _T (mm)	r ₀ (mm)
						-30	-20	-10	-8	-6	-4	-2	0	+2	+4	+6	+8	+10			
AURA UV S / AURA UV TS / AURA UV TD	86	PRECILENS	49	1	13														0,14	AURA UV S / AURA UV TD : 14,00 à 15,00 par 0,50 AURA UV TS : 14,00	8,10 à 9,30 par 0,30
CF 38	37	EUROPTIC	38	1															0,10	13,75	8,40
CORNÉOGEL 38	37	EUROPTIC	38	1															0,10	13,80 / 14,50	7,90 à 9,20 par 0,10
CORNÉOGEL 60	37	EUROPTIC	61	2															0,10	13,80	8,20 / 8,40 / 8,50 / 8,70 / 8,90
DIVA UV S DIVA UV TN	86	PRECILENS	60	2	21 - 15														0,10 / 0,14	S1/S2 : 13,80 T1 : 13,80 / T2 : 14,20	S1/T1 : standard S2/T2 : plate
DURASOFT 3 LITE TINT	17	CIBA VISION	55	4	32,2														0,05	14,50	8,30 / 8,60 / 9,00
DURAWAVE	33	C.V.E.	49	1															0,07	13,50 à 16,00 par 0,50	7,80 à 9,80 par 0,20
EASYSOFT SILICONE HYDROGEL	49	L.C.S.	74 et 58	2	60														0,10	14,00 (possible de 12,00 à 16,00)	6,50 à 10,50 par 0,10
LINAIRE	48	L.C.S.	38 / 55 / 67	1 et 2	6 / 11 / 20														0,15	13,50 / 14,00 / 14,50 / 15,00 / 15,50	8,00 à 9,80 par 0,10
LUNELLE ET LUNELLE THÉRAPEUTIQUE	25	COOPERVISION	70	2	17,5	<p>Ø_T = 13,00 mm</p> <p>Ø_T = 14,00 mm</p> <p>Autres puissances, nous consulter</p>													0,20	13,00 / 14,00	Ø _T = 13,00 : 7,70 à 8,30 par 0,30 Ø _T = 14,00 : 8,00 à 9,20 par 0,30
LUNELLE APHAKE U.V.	25	COOPERVISION	70	2	7,6 (+10 d)														0,46 (+10 d)	14,00	8,00 à 8,90 par 0,30
LUNELLE SOLAIRE U.V.	25	COOPERVISION	70	2	17,5														0,20 (myope)	14,00 Zone colorée : 11,00	7,40 à 9,50 par 0,10
M44	87	PRECILENS	38 et 49	1	9 - 15														0,10	14,50	M1 - M2 - M3
MEDIGEL / MINIGEL	86	PRECILENS	38 et 49	1	6 - 14 / 6 - 11														0,13 / 0,16	15,00 / 13,00	Medigel : 8,20 à 9,80 mm par 0,20 Minigel : 7,80 à 8,80 mm par 0,20
MEDIGEL 70	87	PRECILENS	70	2	16 (+5,00 d)														0,33 (+5,00 d)	14,50	8,00 à 9,20 par 0,20

Amétropie sphérique lentilles souples à renouvellement traditionnel

Lentille	Page	Laboratoire	Hydrophilie (%)	Groupe FDA	Dk/e _c	Puissances		Épaisseur (mm) (- 3,00 d)	Ø _T (mm)	r ₀ (mm)
						par 0,25 d	par 0,50 d			
MENICON SOFT 72	71	MENICON	72	2	30			0,15	14,00	8,40 / 8,70 / 9,00
MENICON SOFT MA	71	MENICON	37,5	1	11,1			0,09	13,00 / 13,50	8,10 / 8,40 / 8,70 / 9,00
OMNIFLEX	24	COOPERVISION	70	2	26,8			0,12	14,30	8,40 / 8,80
OPTIMA 38	12	BAUSCH + LOMB	38,6	1	14,16			0,06 (-) à 0,16 (+)	14,00	8,40 (SAG2) / 8,70 (SAG1) / 9,00 (SAG0)
PACK C ₆	39	EUROPTIC	38	1				0,09	13,75	8,40
PRE AS XL	88	PRECILENS		1	13-41-46-71-115* 101 bord corrigé			0,14	10,20 à 11,10 par 0,30	7,20 à 8,60 par 0,05
PROCLEAR SPHERIQUE	24	COOPERVISION	59	2	36			0,07	13,8 à 15,00 par 0,20	8,50 et 8,80 autres rayons sur commande
SB 60	86	PRECILENS	59	2	17			0,15	13,00 à 15,00 par 0,50	7,80 à 9,30 par 0,30
TA.N	99	TECHNO-LENS	38,6, 49, 58, 59, 67, 70	1 pour 40%, 2 pour autres matériaux				0,14	13,00 à 15,00	7,80 à 9,20 mm par 0,10
VERFLEX S / VERFLEX C	86	PRECILENS	38 et 49	1	6 - 14			0,13 / 0,12	Verflex S : 14,00 à 15,50 mm par 0,50 Verflex C : 14,50 à 15,50 mm par 0,50	8,20 à 9,60 par 0,20
WEICON CE	16	CIBA VISION	60	2	31			0,09	13,00 / 13,80 / 14,60	FL (standard Flat) ST (serré Steep)
Z6	24	COOPERVISION	38,6	1	18,5			0,06	14,00	- : 8,10* / 8,40 / 8,70 / 9,00 / 9,30* + : 8,40* / 8,70 / 9,00 / 9,30 / 9,60* (* sur commande)